

产品简介 »

本产品由煤焦沥青和煤焦溶剂等组成，干性快，具有较好的耐水性及一定的耐化学腐蚀和防锈性能。施工方便、价格低廉。

推荐使用 »

适用于船舶的煤舱和锚链，作修补涂料。也可用于阴湿之处，埋地的钢铁表面，也可作内河木船船底漆。

产品信息		涂装方式
混合比重	1.15kg/L	无气喷涂/刷涂/滚涂
体积固体份 (典型数据)	62±3%	105稀释剂
闪点	54°C	稀释量:0-5% (以油漆重量计, 实际加入量根据现场施工方式可进行调节)
涂装膜厚	干膜:25μm/道 湿膜:40μm/道	
理论用量	23.81m ² /kg	

施工条件 »

- 清除表面铁锈，除尽表面的油污和杂物。
- 底材温度须高于露点以上 3°C，相对湿度不大于 85%。

干燥时间			
温度	15°C	25°C	30°C
指触干	4h	2h	1h
硬干	36h	18h	9h

重涂间隔

温度	15°C	25°C	30°C
最短	36h	18h	9h
最长		无限制	

漆膜厚度/稀释 »

2道，干膜厚度 50μm(因漆膜中的煤焦沥青有渗色作用，容易引起变色，所以不宜再涂其它涂料)。

包装规格	
质量 /kg	容器大小 /L
20 公斤	18 升

以上规格均为典型包装规格，由于要求差异，包装规格和容量有所不同。

贮存 »

贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源及火源。包装桶必须保持封闭。
贮存期限：自生产之日起 12 个月（25°C）。以上贮存期为最短保质期，之后继续使用需经检验合格。

安全措施 »

参见本公司产品安全技术说明书（简称 MSDS）

声明：以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。