

## 产品简介

脂肪族聚氨酯面漆5245是一种用脂肪族异氰酸酯固化的丙烯酸聚氨酯面漆，本产品具有较高的固体含量及优良的耐候性。

## 推荐使用

本品可作为面漆涂装中用于中等至严重的大气腐蚀环境下对油漆具有保光和保色性等耐候要求的场合。

产品信息	
体积固体份	62±2%
推荐膜厚	干膜：60μm/道
理论用量 (60μm)	10.3m <sup>2</sup> /L或7.8m <sup>2</sup> /kg
混合比重	1.32kg/L
闪点	29°C以上
混合适用期	4h(20°C)
配比	10:1(重量比)或8:1(体积比)
完全固化	7d(25°C)
VOC含量	352g/L

涂装方式	
施工方式	无气喷涂/有气喷涂/刷涂/辊涂
稀释剂	101稀释剂
稀释量	0-5%(以油漆重量计,实际加入量根据现场施工方式可进行调节)
喷嘴口径	0.43-0.48mm (无气喷涂)
喷出压力	14-16Mpa (无气喷涂)

## 施工条件

- 底材应清洁干燥，施工温度须高于露点以上3°C，避免凝露。
- 固化剂对湿气敏感，建议湿度低于85%的条件下施工本品。
- 本产品可在低至-10°C环境下施工。
- 干燥期间需充分通风。

干燥时间	温度	0°C	10°C	20°C	30°C
	表干	8h	4h	2.5h	1.5h
	硬干	24h	12h	8h	4h

## 重涂间隔》

重涂间隔 ( 聚氨酯面漆 )					
温度	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C
最短	36h	24h	16h	8h	4h
最长	无限制				

包装规格		重量/kg	重量/kg (K)	体积/L
	甲组份	23.0	23.0	16.0
	乙组份	2.3	2.3	2.0

**注：重量包装中标注 (K) 为现行包装**

## 保质期》

甲组份：24个月（25°C阴凉干燥室内储存）

乙组份：24个月（25°C阴凉干燥室内储存）

## 安全措施》

参见本公司产品安全技术说明书 (简称MSDS)

声明：以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。