

产品简介

防锈油0100 (KL411) 由石油树脂、助剂和石油溶剂等组成,可溶解于滑油和燃油中,不影响油品质量。同时具有一定的耐水性和防锈性能。

推荐使用

适用于船舶滑油舱和燃油舱作临时保护。

产品信息	
体积固体份	44±2%
推荐膜厚	干膜:20μm/道
理论用量 (20μm)	23m ² /kg或22m ² /L
比重	0.96 kg/L
闪点	35°C
VOC含量	475g/L

涂装方式	
施工方式	无气喷涂/空气喷涂/刷涂/辊涂
稀释剂	101稀释剂
稀释量	0-3%(以油漆重量计,实际加入量根据现场施工方式可进行调节)
喷嘴口径	0.3-0.4mm (无气喷涂) 1.5-2.0mm (空气喷涂)
喷出压力	15-20Mpa (无气喷涂) 0.3-0.5Mpa (空气喷涂)

施工条件

- 底材喷砂处理至 Sa2.5 级。
- 底材温度须高于露点温度 3°C以上。
- 相对湿度不大于 85%。

干燥时间	温度	25°C
	表干	6h
	硬干	2h
	烘干 (150°C)2h	

漆膜厚度》

可根据使用目的和区域使用非推荐漆膜厚度，这将改变涂布率并影响干燥时间和重涂间隔，喷涂 2 道，干膜厚度 40 μ m。

包装规格	重量/kg	重量/kg(K)	体积/L
	17.0	16.0	18.0

注：重量包装中标注 (K) 为现行包装

保质期》

12个月（25°C阴凉干燥室内储存）

安全措施》

参见本公司产品安全技术说明书（简称MSDS）

声明：以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。